

Marca	: Repel-Tek
Modelo	: BL-05-2KI23
Composición	1era capa: 64% Viscosa FR/ 35% Aramida/ 1% fibra antiestática 2da capa: 64% Viscosa FR/ 35% Aramida/ 1% fibra antiestática (* Lenzing FR =Viscosa FR)
ATPV	: 32 cal/cm² - Nivel 3
Elim	: 28 cal/cm²
Normas:	EN 11612(prueba térmica a la tela) EN 1149-3 (propiedades electrostáticas) IEC 61482-1-1. Met A (prueba de arco a la tela)
Ventajas	Capucha transpirable reduce el estrés térmico
Lavado:	

No contiene modacrílico
100% fibras ignifugas



CARACTERISTICAS:

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidió ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico.
- Repelencia contra químicos (opcional)
- Se cuenta con modelos estándar. Se desarrollan también modelos a necesidad del cliente.

TECHSALEXANDRA