

Marca	: Repel-Tek
Modelo	: C-24D
Composición:	Primera Capa: 64% Lenzing FR, 35 Aramida, 1% Beltron Segunda Capa: 45 % LenzingFR/ 55% Aramida
Gramaje	: 240 y 115 gr/cm ²
ATPV	: 27.7 cal/cm ² - Nivel 3
Normas:	EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-1 Met A
Pruebas de Laboratorio	Tela Camisa Hilos, Botones, Bordados



Lavado:

Esta prenda NO Contiene modacrílico



COLORES:



CARACTERISTICAS:

Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.

Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.

La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.

Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidе ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico

Repelencia contra químicos (opcional)

TECHSALEXANDRA